

Эпоксидный грунт адгезионный «Дельта»

Цвет: красный, белый

Толщина мокрого слоя -50 мкм

Количество слоев – 2.

Толщина сухого слоя 2*30мкм

Высыхание на ощупь – 12 часов при 23°С

Время для перекрытия последующим слоем без шлифования: 4-16 часов при 23°С

Шлифование – ч/з 48-72 часов при 23°С

Подготовка поверхности:

Поверхность должна быть шлифована шлифматериалом Р 40-Р80, обезжирена, обеспылена.

Цель шлифования – придание шероховатости.

Нанесение:

Нанесение: валик+кисть или HVLP краскопульт, сопло 1,5-1,8.

Вязкость при нанесении – валик – 18-22 сек по вискозиметру 246

Вязкость при нанесении – краскопульт – 18-22 сек по вискозиметру 246

Разбавитель - 646 по ГОСТ 18188-72

Расход – краскопульт – 7 м²/ литр, валик - 9 м²/ литр.

Смешивание компонентов:

На 4 части компонента А (смоляная часть) добавить 1 часть отвердителя в весовых частях.

Тщательно перемешать. Для начала работы отвердителя дать отстояться смеси не менее 15

минут. После этого добавить разбавитель - 646 по ГОСТ 18188-72, в количестве не более 10%(вес).

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО НПП «Дельта» 410015, г. Саратов, ул. Фабричная, 1а.

Тел 8(8452) 596 221, 8 917 208 44 43

WWW.DELTA-BOAT.RU