

Эпоксидный грунт хайбилд(шпатлевка суперфинишная-грунт)

Данный материал применяется для окончательного выравнивания поверхности, после нанесения шпатлевки «Дельта Финишная»

Технические характеристики:

Цвет: серый

Толщина мокрого слоя -750- 850 мкм

Количество слоев –1

Толщина сухого слоя 610-710 мкм

Высыхание на ощупь – 12 часов при 23[°]с

Время для перекрытия последующим слоем без шлифования: 8-16 часов при 23[°]с

Шлифование – ч/з 48-72 часов при 23[°]с

Подготовка поверхности:

Наносится на шпатлевку «Дельта Финишная»

Поверхность должна быть шлифована шлифматериалом Р 180-Р240, обезжирена, обеспылена.

Цель шлифования – выравнивание поверхности.

Нанесение:

Нанесение: HVLP краскопульт, сопло 1,8-2,5, безвоздушное распыление

Вязкость при нанесении – безвоздушное распыление – 28-40 сек по вискозиметру 246

Вязкость при нанесении – краскопульт – 28-32 сек по вискозиметру 246

Разбавитель - 646 по ГОСТ 18188-72

Расход ориентировочный – краскопульт – 0,8 м²/ литр, безвоздушное распыление – 1,0 м²/ литр.

Смешивание компонентов:

На 5 части компонента А (смоляная часть) добавить 1 часть отвердителя в весовых частях.

Тщательно перемешать. Для начала работы отвердителя дать отстояться смеси не менее 15

минут. После этого добавить разбавитель - 646 по ГОСТ 18188-72, в количестве не более 10%(вес).

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО НПП «Дельта» 410015, г. Саратов, ул. Фабричная, 1а.

Тел 8(8452) 596 221, 8 917 208 44 43

WWW.DELTA-BOAT.RU