



AMBER PROTECT

ТУ20.30-022-029-2014-2017 «Янтарные лаки и пропитки»

ЯНТАРНЫЙ ЛАК

- Область применения – дерево, металл, камень, штукатурка, бетон.
- Состав: Янтарь натуральный, льняное масло, натуральный живичный скипидар.
- Относится к категории смолянисто-масляных лаков.
- После применения НЕОБРАТИМ.
- Степень блеска – глянец с сохранением текстуры обрабатываемой поверхности.
- Степень устойчивости к истиранию – высокая.
- Устойчив к воде, соленой морской воде, спиртам, моющим средствам и другим подобным агрессивным средам.
- Расход – 10-15 м²/л.
- Способ нанесения - кистью или распылителем. При необходимости разбавить уайт-спиритом, но не более 10% по объему.
- Время высыхания на отлип – 12-15 часов при t=+20°C и относительной влажности 50% (под воздействием УФ излучения (прямые солнечные лучи) сокращает время высыхания).
- Время высыхания – 48 часов при t=+20°C и относительной влажности 50% (под воздействием УФ излучения (прямые солнечные лучи) сокращает время высыхания).
- При более низкой температуре и в сырую погоду высыхание замедляется.
- В качестве грунта можно использовать янтарную пропитку AP Warnish производства "AMBER PROTECT" или другой грунт для масляных лаков.
- Полировка возможна, межслойная шлифовка по необходимости. Время до шлифовки - 48 часов.
- Качество получаемого покрытия, не ниже VI.
- Атмосферостойкость – отличная (родная среда, действие ультрафиолета не влияет на эксплуатационные свойства).
- Хранение +50°C – -50°C.
- Срок годности не ограничен.